



جدول تحمل فشار لوله های استنلس استیل

لوله های بدون درز استنلس استیل گرید **TP316 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																											
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
(Design Strentgth) استحکام (MPa)					138	138	138	133	125	119	117	114	112	111	110	108	107	106	106	103	95	81	65	50	39	30	
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																						
DN	NPS	mm	mm	mm																							
10	3/8	17.15	10S	1.65	25.4	25.4	25.4	24.5	23.0	21.9	21.5	21.0	20.6	20.4	20.2	19.9	19.7	19.5	19.5	18.9	17.5	14.9	11.9	9.2	7.2	5.5	
		17.15	40S	2.31	36.9	36.9	36.9	35.3	33.4	31.8	31.3	30.5	29.9	29.7	29.4	28.9	28.6	28.3	28.3	27.5	25.4	21.6	17.4	13.4	10.4	8.0	
		17.15	80S	3.20	53.9	53.9	53.9	51.9	48.8	46.4	45.7	44.5	43.7	43.3	42.9	42.1	41.8	41.4	41.4	40.2	37.1	31.6	25.4	19.5	15.2	11.7	
15	1/2	21.34	5S	1.65	20.0	20.0	20.0	19.3	18.1	17.3	17.0	16.5	16.3	16.1	16.0	15.7	15.5	15.4	15.4	14.9	13.8	11.8	9.4	7.3	5.7	4.4	
		21.34	10S	2.11	26.1	26.1	26.1	25.2	23.7	22.5	22.2	21.6	21.2	21.0	20.8	20.5	20.3	20.1	20.1	19.5	18.0	15.3	12.3	9.5	7.4	5.7	
		21.34	40S	2.77	35.4	35.4	35.4	34.1	32.0	30.5	30.0	29.2	28.7	28.4	28.2	27.7	27.4	27.2	27.2	26.4	24.3	20.8	16.7	12.8	10.0	7.7	
		21.34	80S	3.73	49.8	49.8	49.8	48.0	45.1	43.0	42.2	41.2	40.4	40.1	39.7	39.0	38.6	38.3	38.3	37.2	34.3	29.2	23.5	18.1	14.1	10.8	
20	3/4	26.67	5S	1.65	15.8	15.8	15.8	15.2	14.3	13.6	13.4	13.0	12.8	12.7	12.6	12.4	12.2	12.1	12.1	11.8	10.9	9.3	7.4	5.7	4.5	3.4	
		26.67	10S	2.11	20.5	20.5	20.5	19.8	18.6	17.7	17.4	17.0	16.7	16.5	16.4	16.1	15.9	15.8	15.8	15.3	14.1	12.0	9.7	7.4	5.8	4.5	
		26.67	40S	2.87	28.7	28.7	28.7	27.7	26.0	24.7	24.3	23.7	23.3	23.1	22.9	22.5	22.2	22.0	22.0	21.4	19.8	16.8	13.5	10.4	8.1	6.2	
		26.67	80S	3.91	40.6	40.6	40.6	39.1	36.8	35.0	34.4	33.6	33.0	32.7	32.4	31.8	31.5	31.2	31.2	30.3	28.0	23.8	19.1	14.7	11.5	8.8	
25	1	33.40	5S	1.65	12.5	12.5	12.5	12.0	11.3	10.8	10.6	10.3	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.6	9.6	9.3	8.6	7.3	5.9	4.5	3.5	2.7	
		33.40	10S	2.77	21.6	21.6	21.6	20.8	19.6	18.6	18.3	17.8	17.5	17.4	17.2	16.9	16.7	16.6	16.6	16.1	14.9	12.7	10.2	7.8	6.1	4.7	
		33.40	40S	3.38	26.8	26.8	26.8	25.8	24.3	23.1	22.7	22.2	21.8	21.6	21.4	21.0	20.8	20.6	20.6	20.0	18.5	15.7	12.6	9.7	7.6	5.8	
		33.40	80S	4.55	37.4	37.4	37.4	36.0	33.8	32.2	31.7	30.9	30.3	30.0	29.8	29.2	29.0	28.7	28.7	27.9	25.7	21.9	17.6	13.5	10.6	8.1	
32	1¼	42.16	5S	1.65	9.8	9.8	9.8	9.4	8.9	8.4	8.3	8.1	7.9	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	6.7	5.7	4.6	3.5	2.8	2.1	
		42.16	10S	2.77	16.8	16.8	16.8	16.2	15.2	14.5	14.3	13.9	13.7	13.5	13.4	13.2	13.1	12.9	12.9	12.6	11.6	9.9	7.9	6.1	4.8	3.7	
		42.16	40S	3.56	22.0	22.0	22.0	21.2	19.9	19.0	18.7	18.2	17.9	17.7	17.6	17.2	17.1	16.9	16.9	16.4	15.2	12.9	10.4	8.0	6.2	4.8	
		42.16	80S	4.85	30.9	30.9	30.9	29.8	28.0	26.6	26.2	25.5	25.1	24.8	24.6	24.2	24.0	23.7	23.7	23.1	21.3	18.1	14.6	11.2	8.7	6.7	
40	1½	48.26	5S	1.65	8.5	8.5	8.5	8.2	7.7	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	5.9	5.0	4.0	3.1	2.4	1.9	
		48.26	10S	2.77	14.6	14.6	14.6	14.1	13.2	12.6	12.4	12.1	11.8	11.7	11.6	11.4	11.3	11.2	11.2	10.9	10.0	8.6	6.9	5.3	4.1	3.2	
		48.26	40S	3.68	19.7	19.7	19.7	19.0	17.9	17.0	16.7	16.3	16.0	15.9	15.7	15.4	15.3	15.2	15.2	14.7	13.6	11.6	9.3	7.1	5.6	4.3	
		48.26	80S	5.08	28.0	28.0	28.0	27.0	25.4	24.1	23.7	23.1	22.7	22.5	22.3	21.9	21.7	21.5	21.5	20.9	19.3	16.4	13.2	10.1	7.9	6.1	





جدول تحمل فشار لوله های استنلس استیل

ادامه لوله های بدون درز استنلس استیل گرید **TP316 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																											
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
(Design Strentgth) استحکام (MPa)					138	138	138	133	125	119	117	114	112	111	110	108	107	106	106	103	95	81	65	50	39	30	
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																						
DN	NPS	mm	mm	mm																							
50	2	60.33	5S	1.65	6.8	6.8	6.8	6.5	6.1	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	5.2	5.1	4.7	4.0	3.2	2.5	1.9	1.5	
		60.33	10S	2.77	11.6	11.6	11.6	11.1	10.5	10.0	9.8	9.5	9.4	9.3	9.2	9.0	9.0	8.9	8.9	8.6	8.0	6.8	5.4	4.2	3.3	2.5	
		60.33	40S	3.91	16.6	16.6	16.6	16.0	15.0	14.3	14.1	13.7	13.5	13.3	13.2	13.0	12.9	12.7	12.7	12.4	11.4	9.7	7.8	6.0	4.7	3.6	
		60.33	80S	5.54	24.1	24.1	24.1	23.2	21.8	20.8	20.4	19.9	19.6	19.4	19.2	18.9	18.7	18.5	18.5	18.0	16.6	14.2	11.4	8.7	6.8	5.2	
65	2½	73.03	5S	2.11	7.2	7.2	7.2	6.9	6.5	6.2	6.1	5.9	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	5.3	4.9	4.2	3.4	2.6	2.0	1.6	
		73.03	10S	3.05	10.5	10.5	10.5	10.1	9.5	9.0	8.9	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	8.0	7.8	7.2	6.1	4.9	3.8	3.0	2.3	
		73.03	40S	5.16	18.2	18.2	18.2	17.5	16.5	15.7	15.4	15.0	14.8	14.6	14.5	14.2	14.1	14.0	14.0	13.6	12.5	10.7	8.6	6.6	5.1	4.0	
		73.03	80S	7.01	25.3	25.3	25.3	24.4	22.9	21.8	21.5	20.9	20.5	20.4	20.2	19.8	19.6	19.4	19.4	18.9	17.4	14.9	11.9	9.2	7.2	5.5	
80	3	88.90	5S	2.11	5.9	5.9	5.9	5.6	5.3	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.0	3.4	2.8	2.1	1.7	1.3	
		88.90	10S	3.05	8.5	8.5	8.5	8.2	7.7	7.4	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.4	5.9	5.0	4.0	3.1	2.4	1.9	
		88.90	40S	5.49	15.8	15.8	15.8	15.2	14.3	13.6	13.4	13.0	12.8	12.7	12.6	12.3	12.2	12.1	12.1	11.8	10.9	9.3	7.4	5.7	4.5	3.4	
		88.90	80S	7.62	22.4	22.4	22.4	21.6	20.3	19.3	19.0	18.5	18.2	18.0	17.8	17.5	17.4	17.2	17.2	16.7	15.4	13.1	10.5	8.1	6.3	4.9	
90	3½	101.60	5S	2.11	5.1	5.1	5.1	4.9	4.6	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.5	3.0	2.4	1.9	1.4	1.1	
		101.60	10S	3.05	7.4	7.4	7.4	7.2	6.7	6.4	6.3	6.2	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.1	4.4	3.5	2.7	2.1	1.6	
		101.60	40S	5.74	14.4	14.4	14.4	13.8	13.0	12.4	12.2	11.9	11.6	11.5	11.4	11.2	11.1	11.0	11.0	10.7	9.9	8.4	6.8	5.2	4.1	3.1	
		101.60	80S	8.08	20.6	20.6	20.6	19.9	18.7	17.8	17.5	17.1	16.8	16.6	16.5	16.2	16.0	15.9	15.9	15.4	14.2	12.1	9.7	7.5	5.8	4.5	
100	4	114.30	5S	2.11	4.5	4.5	4.5	4.4	4.1	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.1	2.7	2.1	1.6	1.3	1.0	
		114.30	10S	3.05	6.6	6.6	6.6	6.4	6.0	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	4.9	4.5	3.9	3.1	2.4	1.9	1.4	
		114.30	40S	6.02	13.3	13.3	13.3	12.9	12.1	11.5	11.3	11.0	10.8	10.7	10.6	10.4	10.3	10.2	10.2	10.0	9.2	7.8	6.3	4.8	3.8	2.9	
		114.30	80S	8.56	19.4	19.4	19.4	18.7	17.5	16.7	16.4	16.0	15.7	15.6	15.4	15.1	15.0	14.9	14.9	14.4	13.3	11.4	9.1	7.0	5.5	4.2	
125	5	141.30	5S	2.77	4.8	4.8	4.8	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.3	2.8	2.3	1.7	1.4	1.0	
		141.30	10S	3.40	5.9	5.9	5.9	5.7	5.4	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.1	3.5	2.8	2.2	1.7	1.3	
		141.30	40S	6.55	11.7	11.7	11.7	11.2	10.6	10.1	9.9	9.6	9.5	9.4	9.3	9.1	9.0	9.0	9.0	8.7	8.0	6.8	5.5	4.2	3.3	2.5	
		141.30	80S	9.53	17.3	17.3	17.3	16.7	15.7	14.9	14.7	14.3	14.0	13.9	13.8	13.5	13.4	13.3	13.3	12.9	11.9	10.2	8.2	6.3	4.9	3.8	





جدول تحمل فشار لوله های استنلس استیل

ادامه لوله های بدون درز استنلس استیل گرید **TP316 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																												
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700		
(Design Strentgth) استحکام (MPa)					138	138	138	133	125	119	117	114	112	111	110	108	107	106	106	103	95	81	65	50	39	30		
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																							
DN	NPS	mm	mm	mm																								
150	6	168.28	5S	2.77	4.0	4.0	4.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.4	1.9	1.5	1.1	0.9		
		168.28	10S	3.40	5.0	5.0	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.4	2.9	2.3	1.8	1.4	1.1		
		168.28	40S	7.11	10.6	10.6	10.6	10.2	9.6	9.1	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.1	8.1	7.9	7.3	6.2	5.0	3.8	3.0	2.3		
		168.28	80S	10.97	16.7	16.7	16.7	16.1	15.1	14.4	14.2	13.8	13.5	13.4	13.3	13.1	12.9	12.8	12.8	12.5	11.5	9.8	7.9	6.0	4.7	3.6		
200	8	219.08	5S	2.77	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	1.8	1.5	1.1	0.9	0.7		
		219.08	10S	3.76	4.2	4.2	4.2	4.1	3.8	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	2.9	2.5	2.0	1.5	1.2	0.9		
		219.08	40S	8.18	9.3	9.3	9.3	9.0	8.4	8.0	7.9	7.7	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	6.4	5.5	4.4	3.4	2.6	2.0		
		219.08	80S	12.70	14.7	14.7	14.7	14.2	13.4	12.7	12.5	12.2	12.0	11.9	11.8	11.5	11.4	11.3	11.3	11.0	10.2	8.7	6.9	5.3	4.2	3.2		
250	10	273.05	5S	3.40	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.1	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7		
		273.05	10S	4.19	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.2	1.8	1.4	1.1	0.8		
		273.05	40S	9.27	8.4	8.4	8.4	8.1	7.7	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5	6.3	5.8	5.0	4.0	3.1	2.4	1.8		
		273.05	80S	12.70	11.7	11.7	11.7	11.3	10.6	10.1	9.9	9.7	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	9.0	8.7	8.1	6.9	5.5	4.2	3.3	2.5		
300	12	323.85	5S	3.96	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	1.8	1.4	1.1	0.8	0.6		
		323.85	10S	4.57	3.5	3.5	3.5	3.3	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8		
		323.85	40S	9.53	7.3	7.3	7.3	7.0	6.6	6.3	6.2	6.0	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.4	5.0	4.3	3.4	2.6	2.1	1.6		
		323.85	80S	12.70	9.8	9.8	9.8	9.5	8.9	8.5	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	6.8	5.8	4.6	3.6	2.8	2.1		
350	14	355.60	5S	3.96	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6		
		355.60	10S	4.78	3.3	3.3	3.3	3.2	3.0	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	1.9	1.5	1.2	0.9	0.7		
		355.60	40S	9.53	6.6	6.6	6.6	6.4	6.0	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.1	4.9	4.6	3.9	3.1	2.4	1.9	1.4		
		355.60	80S	12.70	8.9	8.9	8.9	8.6	8.1	7.7	7.5	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.6	6.1	5.2	4.2	3.2	2.5	1.9		
400	16	406.40	5S	4.19	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	0.9	0.7	0.5		
		406.40	10S	4.78	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.0	0.8	0.6	
		406.40	40S	9.53	5.8	5.8	5.8	5.6	5.2	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.0	3.4	2.7	2.1	1.6	1.3		
		406.40	80S	12.70	7.8	7.8	7.8	7.5	7.0	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	5.8	5.3	4.6	3.7	2.8	2.2	1.7		





جدول تحمل فشار لوله‌های استنلس استیل

ادامه لوله‌های بدون درز استنلس استیل گرید **TP316 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																											
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	
(Design Strentgth) استحکام (MPa)					138	138	138	133	125	119	117	114	112	111	110	108	107	106	106	103	95	81	65	50	39	30	
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																						
DN	NPS	mm	mm	mm																							
450	18	457.20	5S	4.19	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	
		457.20	10S	4.78	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	
		457.20	40S	9.53	5.1	5.1	5.1	4.9	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.5	3.0	2.4	1.9	1.4	1.1	
		457.20	80S	12.70	6.9	6.9	6.9	6.6	6.2	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.1	4.7	4.0	3.2	2.5	1.9	1.5	
500	20	508.00	5S	4.78	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	
		508.00	10S	5.54	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	
		508.00	40S	9.53	4.6	4.6	4.6	4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.4	3.2	2.7	2.2	1.7	1.3	1.0	
		508.00	80S	12.70	6.2	6.2	6.2	5.9	5.6	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.2	3.6	2.9	2.2	1.7	1.3	
550	22	558.80	5S	4.78	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	
		558.80	10S	5.54	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	
600	24	609.60	5S	5.54	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	
		609.60	10S	6.35	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.2	0.9	0.7	0.6	
		609.60	40S	9.53	3.8	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6	2.2	1.8	1.4	1.1	0.8	
		609.60	80S	12.70	5.1	5.1	5.1	4.9	4.6	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8	3.5	3.0	2.4	1.9	1.4	1.1	

مرجع : Atlas steel

- 1 مقادیر ذکر شده در این جداول جهت ارائه راهنمایی کلی و برآورد اولیه می‌باشد و نباید به‌عنوان جایگزین نظر کارشناس متخصص به آن استناد شود.
- 2 این فشارهای مجاز بر اساس فرمول مندرج در بند 3.14.3 راهنمای فشار لوله AS 4041-2006 محاسبه شده است. فشارهای مجاز بر اساس کدهای طراحی دیگر ممکن است متفاوت باشد. برای جزئیات دقیق‌تر لازم است ویژگی‌های فنی و شرایط کاری مورد بررسی قرار گیرد.
- 3 این محاسبات با فرض لوله کشی کلاس ۱ صورت گرفته و فقط در صورتی قابل استفاده است که کیفیت سیستم لوله کشی با این استاندارد اجرا شود.
- 4 محاسبات برای لوله‌های بدون درز با مشخصات ASTM A312/A312M قابل استفاده است. برای لوله‌های جوشی (درزدار) یک ضریب تصحیح نقطه جوش با فاکتور 85% لازم است در نظر گرفته شود.
- 5 تحمل فشار برای گرید 304 و 316 در دماهای بالای 538 درجه سانتیگراد تنها در صورتی معتبر است که میزان کربن در آلیاژ 0.04% یا بالاتر باشد.
- 6 فشار کاری مجاز بر اساس واحد مگاپاسکال (MPa) محاسبه شده است که برای تبدیل به واحدهای دیگر می‌توانید از فرمول‌های مقابل استفاده کنید:

$$1 \text{ Pounds/sq. inch (psi)} = \text{MPa} \times 145.0$$

$$1 \text{ ksi} = \text{MPa} \times 0.145$$

$$1 \text{ kilograms/mm}^2 (\text{kgf/mm}^2) = \text{MPa} \times 0.10197$$

$$1 \text{ bar} = \text{MPa} \times 10.00$$

$$1 \text{ kilopascals (kPa)} = \text{MPa} \times 1000$$