



جدول تحمل فشار لوله‌های استنلس استیل

لوله‌های بدون درز استنلس استیل گرید **TP304 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																											
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
(Design Strenthg) استحکام (MPa)					138	138	138	130	122	115	113	111	110	107	105	103	101	100	97	90	78	64	51	41	33	27	21
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																						
DN	NPS	mm	mm	mm																							
10	3/8	17.15	10S	1.65	25.4	25.4	25.4	23.9	22.4	21.1	20.8	20.4	20.2	19.7	19.3	18.9	18.6	18.4	17.8	16.5	14.3	11.8	9.4	7.5	6.1	5.0	3.9
		17.15	40S	2.31	36.9	36.9	36.9	34.7	32.6	30.7	30.2	29.7	29.4	28.6	28.1	27.5	27.0	26.7	25.9	24.0	20.8	17.1	13.6	11.0	8.8	7.2	5.6
		17.15	80S	3.20	53.9	53.9	53.9	50.7	47.6	44.9	44.1	43.3	42.9	41.8	41.0	40.2	39.4	39.0	37.9	35.1	30.4	25.0	19.9	16.0	12.9	10.5	8.2
15	1/2	21.34	5S	1.65	20.0	20.0	20.0	18.9	17.7	16.7	16.4	16.1	16.0	15.5	15.2	14.9	14.7	14.5	14.1	13.1	11.3	9.3	7.4	6.0	4.8	3.9	3.0
		21.34	10S	2.11	26.1	26.1	26.1	24.6	23.1	21.8	21.4	21.0	20.8	20.3	19.9	19.5	19.1	18.9	18.4	17.0	14.8	12.1	9.7	7.8	6.3	5.1	4.0
		21.34	40S	2.77	35.4	35.4	35.4	33.3	31.3	29.5	29.0	28.4	28.2	27.4	26.9	26.4	25.9	25.6	24.9	23.1	20.0	16.4	13.1	10.5	8.5	6.9	5.4
		21.34	80S	3.73	49.8	49.8	49.8	46.9	44.1	41.5	40.8	40.1	39.7	38.6	37.9	37.2	36.5	36.1	35.0	32.5	28.2	23.1	18.4	14.8	11.9	9.7	7.6
20	3/4	26.67	5S	1.65	15.8	15.8	15.8	14.9	14.0	13.2	12.9	12.7	12.6	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.1	10.3	8.9	7.3	5.8	4.7	3.8	3.1	2.4
		26.67	10S	2.11	20.5	20.5	20.5	19.3	18.1	17.1	16.8	16.5	16.4	15.9	15.6	15.3	15.0	14.9	14.4	13.4	11.6	9.5	7.6	6.1	4.9	4.0	3.1
		26.67	40S	2.87	28.7	28.7	28.7	27.0	25.4	23.9	23.5	23.1	22.9	22.2	21.8	21.4	21.0	20.8	20.2	18.7	16.2	13.3	10.6	8.5	6.9	5.6	4.4
		26.67	80S	3.91	40.6	40.6	40.6	38.3	35.9	33.8	33.3	32.7	32.4	31.5	30.9	30.3	29.7	29.4	28.5	26.5	23.0	18.8	15.0	12.1	9.7	7.9	6.2
25	1	33.40	5S	1.65	12.5	12.5	12.5	11.7	11.0	10.4	10.2	10.0	9.9	9.7	9.5	9.3	9.1	9.0	8.8	8.1	7.0	5.8	4.6	3.7	3.0	2.4	1.9
		33.40	10S	2.77	21.6	21.6	21.6	20.3	19.1	18.0	17.7	17.4	17.2	16.7	16.4	16.1	15.8	15.6	15.2	14.1	12.2	10.0	8.0	6.4	5.2	4.2	3.3
		33.40	40S	3.38	26.8	26.8	26.8	25.3	23.7	22.3	22.0	21.6	21.4	20.8	20.4	20.0	19.6	19.4	18.8	17.5	15.2	12.4	9.9	8.0	6.4	5.2	4.1
		33.40	80S	4.55	37.4	37.4	37.4	35.2	33.0	31.1	30.6	30.0	29.8	29.0	28.4	27.9	27.3	27.1	26.3	24.4	21.1	17.3	13.8	11.1	8.9	7.3	5.7
32	1 1/4	42.16	5S	1.65	9.8	9.8	9.8	9.2	8.7	8.2	8.0	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	6.4	5.5	4.5	3.6	2.9	2.3	1.9	1.5
		42.16	10S	2.77	16.8	16.8	16.8	15.9	14.9	14.0	13.8	13.5	13.4	13.1	12.8	12.6	12.3	12.2	11.8	11.0	9.5	7.8	6.2	5.0	4.0	3.3	2.6
		42.16	40S	3.56	22.0	22.0	22.0	20.7	19.5	18.3	18.0	17.7	17.6	17.1	16.8	16.4	16.1	16.0	15.5	14.4	12.4	10.2	8.1	6.5	5.3	4.3	3.4
		42.16	80S	4.85	30.9	30.9	30.9	29.1	27.3	25.7	25.3	24.8	24.6	24.0	23.5	23.1	22.6	22.4	21.7	20.1	17.5	14.3	11.4	9.2	7.4	6.0	4.7
40	1 1/2	48.26	5S	1.65	8.5	8.5	8.5	8.0	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0	5.6	4.8	3.9	3.1	2.5	2.0	1.7	1.3
		48.26	10S	2.77	14.6	14.6	14.6	13.7	12.9	12.2	12.0	11.7	11.6	11.3	11.1	10.9	10.7	10.6	10.3	9.5	8.2	6.8	5.4	4.3	3.5	2.9	2.2
		48.26	40S	3.68	19.7	19.7	19.7	18.6	17.4	16.4	16.2	15.9	15.7	15.3	15.0	14.7	14.4	14.3	13.9	12.9	11.2	9.2	7.3	5.9	4.7	3.9	3.0
		48.26	80S	5.08	28.0	28.0	28.0	26.4	24.8	23.3	22.9	22.5	22.3	21.7	21.3	20.9	20.5	20.3	19.7	18.3	15.8	13.0	10.3	8.3	6.7	5.5	4.3





جدول تحمل فشار لوله‌های استنلس استیل

ادامه لوله‌های بدون درز استنلس استیل گرید **TP304 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

					دما (°C)				50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
					استحکام (MPa)				138	138	138	130	122	115	113	111	110	107	105	103	101	100	97	90	78	64	51	41	33	27	21
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																										
DN	NPS	mm	mm	mm																											
50	2	60.33	5S	1.65	6.8	6.8	6.8	6.4	6.0	5.6	5.5	5.4	5.4	5.2	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.4	3.8	3.1	2.5	2.0	1.6	1.3	1.0				
		60.33	10S	2.77	11.6	11.6	11.6	10.9	10.2	9.6	9.5	9.3	9.2	9.0	8.8	8.6	8.5	8.4	8.1	7.5	6.5	5.4	4.3	3.4	2.8	2.3	1.8				
		60.33	40S	3.91	16.6	16.6	16.6	15.6	14.7	13.8	13.6	13.3	13.2	12.9	12.6	12.4	12.1	12.0	11.7	10.8	9.4	7.7	6.1	4.9	4.0	3.2	2.5				
		60.33	80S	5.54	24.1	24.1	24.1	22.7	21.3	20.1	19.7	19.4	19.2	18.7	18.3	18.0	17.6	17.5	16.9	15.7	13.6	11.2	8.9	7.2	5.8	4.7	3.7				
65	2½	73.03	5S	2.11	7.2	7.2	7.2	6.7	6.3	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.0	4.7	4.0	3.3	2.6	2.1	1.7	1.4	1.1				
		73.03	10S	3.05	10.5	10.5	10.5	9.9	9.3	8.7	8.6	8.4	8.3	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	6.8	5.9	4.9	3.9	3.1	2.5	2.0	1.6				
		73.03	40S	5.16	18.2	18.2	18.2	17.1	16.1	15.2	14.9	14.6	14.5	14.1	13.8	13.6	13.3	13.2	12.8	11.9	10.3	8.4	6.7	5.4	4.3	3.6	2.8				
		73.03	80S	7.01	25.3	25.3	25.3	23.8	22.4	21.1	20.7	20.4	20.2	19.6	19.3	18.9	18.5	18.3	17.8	16.5	14.3	11.7	9.4	7.5	6.1	5.0	3.9				
80	3	88.90	5S	2.11	5.9	5.9	5.9	5.5	5.2	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.8	3.3	2.7	2.2	1.7	1.4	1.1	0.9				
		88.90	10S	3.05	8.5	8.5	8.5	8.0	7.6	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.0	5.6	4.8	4.0	3.2	2.5	2.0	1.7	1.3				
		88.90	40S	5.49	15.8	15.8	15.8	14.9	13.9	13.1	12.9	12.7	12.6	12.2	12.0	11.8	11.5	11.4	11.1	10.3	8.9	7.3	5.8	4.7	3.8	3.1	2.4				
		88.90	80S	7.62	22.4	22.4	22.4	21.1	19.8	18.6	18.3	18.0	17.8	17.4	17.0	16.7	16.4	16.2	15.7	14.6	12.6	10.4	8.3	6.6	5.4	4.4	3.4				
90	3½	101.60	5S	2.11	5.1	5.1	5.1	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.3	2.9	2.4	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8				
		101.60	10S	3.05	7.4	7.4	7.4	7.0	6.6	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.4	5.2	4.9	4.2	3.5	2.8	2.2	1.8	1.5	1.1				
		101.60	40S	5.74	14.4	14.4	14.4	13.5	12.7	12.0	11.8	11.5	11.4	11.1	10.9	10.7	10.5	10.4	10.1	9.4	8.1	6.7	5.3	4.3	3.4	2.8	2.2				
		101.60	80S	8.08	20.6	20.6	20.6	19.4	18.2	17.2	16.9	16.6	16.5	16.0	15.7	15.4	15.1	15.0	14.5	13.5	11.7	9.6	7.6	6.1	4.9	4.0	3.1				
100	4	114.30	5S	2.11	4.5	4.5	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	3.0	2.6	2.1	1.7	1.3	1.1	0.9	0.7				
		114.30	10S	3.05	6.6	6.6	6.6	6.2	5.8	5.5	5.4	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.3	3.7	3.1	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0				
		114.30	40S	6.02	13.3	13.3	13.3	12.6	11.8	11.1	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0	9.8	9.7	9.4	8.7	7.5	6.2	4.9	4.0	3.2	2.6	2.0				
		114.30	80S	8.56	19.4	19.4	19.4	18.2	17.1	16.1	15.8	15.6	15.4	15.0	14.7	14.4	14.2	14.0	13.6	12.6	10.9	9.0	7.2	5.8	4.6	3.8	2.9				
125	5	141.30	5S	2.77	4.8	4.8	4.8	4.5	4.3	4.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.1	2.7	2.2	1.8	1.4	1.2	0.9	0.7				
		141.30	10S	3.40	5.9	5.9	5.9	5.6	5.2	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	3.9	3.4	2.8	2.2	1.8	1.4	1.2	0.9				
		141.30	40S	6.55	11.7	11.7	11.7	11.0	10.3	9.7	9.6	9.4	9.3	9.0	8.9	8.7	8.5	8.5	8.2	7.6	6.6	5.4	4.3	3.5	2.8	2.3	1.8				
		141.30	80S	9.53	17.3	17.3	17.3	16.3	15.3	14.4	14.2	13.9	13.8	13.4	13.2	12.9	12.7	12.5	12.2	11.3	9.8	8.0	6.4	5.1	4.1	3.4	2.6				



جدول تحمل فشار لوله های استنلس استیل

ادامه لوله های بدون درز استنلس استیل گرید **TP304 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف

فشار مجاز در دماهای مختلف																												
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	
(Design Strenthgth) استحکام (MPa)					138	138	138	130	122	115	113	111	110	107	105	103	101	100	97	90	78	64	51	41	33	27	21	
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																							
DN	NPS	mm	mm	mm																								
150	6	168.28	5S	2.77	4.0	4.0	4.0	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.6	2.3	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	
		168.28	10S	3.40	5.0	5.0	5.0	4.7	4.4	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.2	2.8	2.3	1.8	1.5	1.2	1.0	0.8	
		168.28	40S	7.11	10.6	10.6	10.6	10.0	9.4	8.8	8.7	8.5	8.4	8.2	8.1	7.9	7.8	7.7	7.4	6.9	6.0	4.9	3.9	3.1	2.5	2.1	1.6	
		168.28	80S	10.97	16.7	16.7	16.7	15.7	14.8	13.9	13.7	13.4	13.3	12.9	12.7	12.5	12.2	12.1	11.7	10.9	9.4	7.7	6.2	5.0	4.0	3.3	2.5	
200	8	219.08	5S	2.77	3.1	3.1	3.1	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	
		219.08	10S	3.76	4.2	4.2	4.2	4.0	3.7	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	2.7	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.6	
		219.08	40S	8.18	9.3	9.3	9.3	8.8	8.2	7.8	7.6	7.5	7.4	7.2	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.1	5.3	4.3	3.4	2.8	2.2	1.8	1.4	
		219.08	80S	12.70	14.7	14.7	14.7	13.9	13.0	12.3	12.1	11.9	11.8	11.4	11.2	11.0	10.8	10.7	10.4	9.6	8.3	6.8	5.5	4.4	3.5	2.9	2.2	
250	10	273.05	5S	3.40	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	
		273.05	10S	4.19	3.8	3.8	3.8	3.5	3.3	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.4	2.1	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	
		273.05	40S	9.27	8.4	8.4	8.4	8.0	7.5	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.4	6.3	6.2	6.1	5.9	5.5	4.8	3.9	3.1	2.5	2.0	1.7	1.3	
		273.05	80S	12.70	11.7	11.7	11.7	11.0	10.4	9.8	9.6	9.4	9.3	9.1	8.9	8.7	8.6	8.5	8.2	7.6	6.6	5.4	4.3	3.5	2.8	2.3	1.8	
300	12	323.85	5S	3.96	3.0	3.0	3.0	2.8	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	
		323.85	10S	4.57	3.5	3.5	3.5	3.3	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	1.6	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	
		323.85	40S	9.53	7.3	7.3	7.3	6.9	6.4	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.3	5.1	4.8	4.1	3.4	2.7	2.2	1.7	1.4	1.1	
		323.85	80S	12.70	9.8	9.8	9.8	9.2	8.7	8.2	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.3	7.2	7.1	6.9	6.4	5.5	4.5	3.6	2.9	2.3	1.9	1.5	
350	14	355.60	5S	3.96	2.7	2.7	2.7	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	
		355.60	10S	4.78	3.3	3.3	3.3	3.1	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.1	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	
		355.60	40S	9.53	6.6	6.6	6.6	6.2	5.9	5.5	5.4	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.3	3.7	3.1	2.4	2.0	1.6	1.3	1.0	
		355.60	80S	12.70	8.9	8.9	8.9	8.4	7.9	7.4	7.3	7.2	7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.5	6.3	5.8	5.0	4.1	3.3	2.6	2.1	1.7	1.4	
400	16	406.40	5S	4.19	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.4	1.2	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	
		406.40	10S	4.78	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.4	
		406.40	40S	9.53	5.8	5.8	5.8	5.4	5.1	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	3.8	3.3	2.7	2.1	1.7	1.4	1.1	0.9	
		406.40	80S	12.70	7.8	7.8	7.8	7.3	6.9	6.5	6.4	6.2	6.2	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.1	4.4	3.6	2.9	2.3	1.9	1.5	1.2	





جدول تحمل فشار لوله‌های استنلس استیل

ادامه لوله‌های بدون درز استنلس استیل گرید **TP304 - ASTM A 312**

⚠ لطفا توضیحات و نکات مندرج در انتهای جداول را مطالعه فرمایید.

فشار مجاز در دماهای مختلف																											
دما (°C)					50	100	150	200	250	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725
(Design Strenthgth) استحکام (MPa)					138	138	138	130	122	115	113	111	110	107	105	103	101	100	97	90	78	64	51	41	33	27	21
اندازه اسمی		قطر خارجی	رده	ضخامت	فشار مجاز (MPa)																						
DN	NPS	mm	mm	mm																							
450	18	457.20	5S	4.19	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3
		457.20	10S	4.78	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4
		457.20	40S	9.53	5.1	5.1	5.1	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.3	2.9	2.4	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8
		457.20	80S	12.70	6.9	6.9	6.9	6.5	6.1	5.7	5.6	5.5	5.5	5.3	5.2	5.1	5.0	5.0	4.8	4.5	3.9	3.2	2.5	2.0	1.6	1.3	1.0
500	20	508.00	5S	4.78	2.3	2.3	2.3	2.2	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.3	1.1	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3
		508.00	10S	5.54	2.7	2.7	2.7	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4
		508.00	40S	9.53	4.6	4.6	4.6	4.3	4.1	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	2.6	2.1	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7
		508.00	80S	12.70	6.2	6.2	6.2	5.8	5.5	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.0	3.5	2.9	2.3	1.8	1.5	1.2	0.9
550	22	558.80	5S	4.78	2.1	2.1	2.1	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3
		558.80	10S	5.54	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4
600	24	609.60	5S	5.54	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.3
		609.60	10S	6.35	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4
		609.60	40S	9.53	3.8	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.2	1.8	1.4	1.1	0.9	0.7	0.6
		609.60	80S	12.70	5.1	5.1	5.1	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.3	2.9	2.4	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8

- مقادیر ذکر شده در این جداول جهت ارائه راهنمایی کلی و برآورد اولیه می‌باشد و نباید به‌عنوان جایگزین نظر کارشناس متخصص به آن استناد شود.
- این فشارهای مجاز بر اساس فرمول مندرج در بند ۳/۱۴/۳ راهنمای فشار لوله AS ۲۰۰۶-۴۰۴۱ محاسبه شده است. فشارهای مجاز بر اساس کدهای طراحی دیگر ممکن است متفاوت باشد. برای جزئیات دقیق‌تر لازم است ویژگی‌های فنی و شرایط کاری مورد بررسی قرار گیرد.
- این محاسبات با فرض لوله کشی کلاس ۱ صورت گرفته و فقط در صورتی قابل استفاده است که کیفیت سیستم لوله کشی با این استاندارد اجرا شود.
- محاسبات برای لوله‌های بدون درز با مشخصات ASTM A312/AS ۳۱۲PM قابل استفاده است. برای لوله‌های جوشی (درزدار) یک ضریب تصحیح نقطه جوش با فاکتور ۰/۸۵ لازم است در نظر گرفته شود.
- تحمل فشار برای گرید ۳۰۴ و ۳۱۶ در دماهای بالای ۵۳۸ درجه سانتیگراد تنها در صورتی معتبر است که میزان کربن در آلیاژ ۰/۰۰۴ یا بالاتر باشد.
- فشار کاری مجاز بر اساس واحد مگاپاسکال (MPa) محاسبه شده است که برای تبدیل به واحدهای دیگر می‌توانید از فرمول‌های مقابل استفاده کنید:

$$\text{Pounds/sq. inch (psi)} = \text{MPa} \times 145.0$$

$$\text{ksi} = \text{MPa} \times 0.145$$

$$\text{kilograms/mm}^2 (\text{kgf/mm}^2) = \text{MPa} \times 0.10197$$

$$\text{bar} = \text{MPa} \times 10.00$$

$$\text{kilopascals (kPa)} = \text{MPa} \times 1000$$

